

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl

13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com


Manufatti in cemento Materiali per edilizia

EDIZIONE N. 1/2024





SOLETTE IN C.A. CARRABILI PER POZZETTI A NORMA UNI EN 1917:2004


Caratteristiche geometriche




FORO
50x50




FORO
Ø60




CIECHE




CHIUSINO/GRIGLIA
ISPEZIONABILE
FORO 50X50



FORO 50x70
(SOLO SU ORDINAZIONE)



FORO
Ø60



MOD.	A	B	H	C	PESO
100x100	1000	1000	170	500	350
120x120	1200	1200	170	500	450
140x140	1400	1400	170	500	650

MOD.	A	B	H	C	PESO
100x100	1000	1000	170	600	350
120x120	1200	1200	170	600	450
140x140	1400	1400	170	600	650
180x180	1800	1800	200	600	1500
230x230	2300	2300	200	600	2200

* Disponibili con foro laterale o centrale

MOD.	A	B	H	PESO
100x100	1000	1000	170	390
120x120	1200	1200	170	590
140x140	1400	1400	170	760

MOD.	A	B	H	C	PESO
100x100	1000	1000	170	500	350
120x120	1200	1200	170	500	450
140x140	1400	1400	170	500	650

MOD.	A	B	H	H	D	PESO
120x120	1200	1200	170	500	700	450
140x140	1400	1400	170	500	700	650

SOLETTE IN C.A. CARRABILI PER POZZETTI A NORMA UNI EN 1917



VOCE DI CAPITOLATO

SOLETTE IN C.A. CARRABILI PER POZZETTI A NORMA UNI EN 1917:2004

Solette in C.A. per la copertura di pozzetti, realizzate in calcestruzzo alta resistenza C35/45 N/mm², armate e vibrato, calcolate per sopportare carichi stradali I° categoria secondo D.M. 17/01/2018 e marcate CE secondo norma UNI EN 1917:2004. Misure.....x..... Spessore con foro ispezione



CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLETTE IN C.A. CARRABILI PER POZZETTI A NORMA UNI EN 1917:2004

- Il cemento utilizzato per la produzione del manufatto soddisfa le prescrizioni fissate dalla UNI-ENV 197/1, tipo portland 42,5 ad alta resistenza, soggetto a marcatura CE.
- Gli aggregati, soddisfano i requisiti della norma UNI-EN 12620, di granulometria assortita hanno dimensione massima di mm. 18, soggetti a marcatura CE.
- L'acqua di impasto esente da cloruri e sostanze organiche secondo norma UNI-EN 1008:2003.
- Rapporto acqua/cemento : < 0,45
- Classe di resistenza CLS **C35/45 N/mm²** a 28 gg di maturazione determinata su provini cubici secondo UNI-EN 12390:2003.
- Armatura acciaio per cemento armato B450/AC



SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE

- Movimentazione con mezzi: catena con tre ganci



Manufatti realizzati con energia prodotta dal sole